



Datablad  
Wiking Eg Sildeben





## Eg Sildeben Ubehandlet

Wiking Eg Sildeben er det nye eksklusive produkt fremstillet af udsøgt dansk eg i 180 mm brede planker.

De 12 mm tykke og 1080 mm lange planker har fas på alle fire kanter, som fremhæver gulvets flotte mønster.

Egetræets naturlige spil viser med tydelighed variationen i den mørke træsort med en unik struktur og varm glød. Plankerne har et levende og flot knastspil samt fyldninger.

Kun til svømmende lægning. Kan overfladebehandles på bestilling.





**Dimensioner:** 12x180x1080mm

**Låsesystem:** Fer/Not

**Overfladebehandling:** Ubehandlet

**Slidlag:** 2,8mm

**Vedligeholdelse:** Ubehandlede gulve bør altid efterbehandles.

**Rengøring:** Rengøres ved støvsugning og let vask i gulvsæbe beregnet til overfladen.

**Andre mulige overfladebehandlinger:**

Hvidolie, Hvid Hårdvoksolie, Natur Hårdvoksolie.

**For oplysninger vedr. leveringstid, ring 97 52 56 00**

**Teknisk information:**

3 lags lamelopbygning.

Mellemlag af nordsvensk fyr med afspændingsriller.

Gulvene leveres længdepakket.

Ved 12mm (Sildebæn): Hvert bræt har Fer/Not – kun svømmende lægning. Ved 14-15mm: Hvert bræt forsynes med Q-LOC 5G klik system.

Ved 22-32mm: Hvert bræt har Fer/Not.



## Øvrige komponenter

Lim	Pvac - lim / D3 - lim	≤ 70 gram
Spartelmasse	Sandspartel	≥ 1 gram
Spartelmasse	UV Spartel	≥ 1 gram
Hvid Matlak Natur Matlak	8 lag 7 lag (-1 x Hvid Base)	1 x Hvid Base 2 x Spartel Lak 2 x Mellem Lak 1 x Slibe Lak 2 x Top Lak
Hård Voksolie	Natur: 1 x Klar base coat 1 x Klar top coat	Hvid: 1 x Hvid base coat 1 x Klar top coat
Olie	Eg: 2 lag olie	Skal efterbehandles efter lægningen.
	Fyr, Ask, Douglas Lærk, Bøg: 1 lag Olie	Anbefales: Trip Trap oliepleje produkter.

## Hårdhed

Ask	4,1 Brinell	Ca. 675 kg/m <sup>3</sup>
Eg	3,4 Brinell	710 kg/m <sup>3</sup>
Bøg	2,8 Brinell	710 kg/m <sup>3</sup>
Lærk Fyr	1,9 Brinell 1,6 Brinell	550-640 kg/m <sup>3</sup> 520 kg/m <sup>3</sup>
Douglas	1,6 Brinell	500 kg/m <sup>3</sup>